



UV Schutzfolie LightGrey 40

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	56,0%			
	reflexion	18,0%			
	absorption	26,0%			
Licht -	reflexion nach	Innen	11,0 %		
		Außen	11,0 %		
	durchlässigkeit	66,0 %			
UV-Durchlässigkeit		1,0 %			
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		42,0%			
Reduzierung der Blendung		28,0 %			
G Wert		0,59			
Emissionsgrad		0,88			
Micron	69	Klebstoff	PS		
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	!	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- leicht grau getönter UV-Schutzilm
- Kratzfeste Beschichtung
- Für nahezu jede Glas Art geeignet