




Blackout Schwarz (schwarz)

Verdunkelungsfolie Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	1,0%		
	reflexion	11,0%		
	absorption	88,0%		
Licht -	reflexion nach	Innen	13,0%	
		Außen	13,0%	
	durchlässigkeit	0,0%		
UV-Durchlässigkeit		0,0%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		72,0%		
Reduzierung der Blendung		100,0%		
G Wert				
Emissionsgrad				
Micron	58	Klebstoff		PS
Garantie		5 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Edler Lack-Farbton
- 0 % Lichtdurchlässigkeit
- 100 % UV-Schutz